



## FORBO MARMOLEUM

### RENGØRINGS- & VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

FORBO MARMOLEUM er fra fabrikkens side påført en silkeamat overflade, der - hvis man følger denne instruktion - vil blive bevaret i lang tid. Man bør derfor undlade yderligere polishbehandling, indtil behov for en sådan opstår (se afsnittet om "Periodisk vedligeholdelse").

#### BYGGERENGØRING

Se separat anvisning.

#### DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE

Anvend altid i første omgang tørre rengøringsmetoder, f.eks. støvsugning og fejning, for at fjerne støv, sand og andet tørt snavs.

#### UGENTLIG VEDLIGEHOLDELSE

Alt efter behov bør gulvet vaskes mindst 1 gang om ugen. Vaskevandet tilsættes MONEL - et kombineret rengørings- og plejemiddel uden voks med en pH-værdi på mellem 7 og 9 i brugsoopløsning. En sæbefilm af denne type vil aldrig medføre glatte gulve, men derimod øge skridsikkerheden, således at gulvet til stadighed vil være sikkert at færdes på.

Ønskes der større glans, kan man maskinpolere det MONEL-rengjorte gulv - anvend hvid, rød eller gul rondel på rengøringsmaskiner med horisontale børster, grå nylonbørstevalse på rengøringsmaskiner med vertikale børster.

Undgå soda, lud, brun sæbe, salmiak eller andre alkaliske rengøringsmidler, der kan angribe linoliets overflade.

#### PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE

Hvis retablering af gulvets overflade er nødvendig, bør man sikre sig, at gammel sæbefilm og voks er fjernet, før en ny overflade påføres. Hertil anvendes JIFFY, og gulvet afvaskes enten med børste eller maskine.

Herefter suges det snavsede vaskevand op med en vandsuger, og gulvet skylles med rent vand. Det er vigtigt, at vandet tørres helt op - altså at gulvet bliver helt tørt.

Den nye overflade bør bestå af en god polymer: INTERPOL eller KA-POL. Det er vigtigt, at gulvet hviler 24 timer efter polishbehandlingen, inden det vaskes igen.

FORBO A/S, Nørgaardsvej 26, 2800 Lyngby, tlf 42 88 65 00

April 1991